8960 BEUTB296

STANDAARDKLEUREN

Ed. 2 dd. 07/09/2023 - Printed 20/01/2025

Constructiekarakteristieken			**Ketting**	**Inslag**
Samenstelling	ISO 1833	55/45 COT BIO/PES RECYCLED		
Weefselmassa	ISO 3801 D5	280 g/m²		
Nuttige breedte	ISO 3932	150 ± 2 cm		
Bindingsomschrijving	ISO 3572	GABARDINE 3/1 LH		
Aantal draden per cm	ISO 7211/2		28.50	24
Garentiter	ISO 2060		9.7 / 1 Ne	16 / 1 Ne
	ISO 2060		16 / 1 Nm	27 / 1 Nm
	ISO 2060		61 * 1 tex	37 * 1 tex
Mechanische Karakteristieken				
Treksterkte	ISO 13934-1		900 N	600 N
Scheurweerstand	ISO 13937-1		30 N	25 N
Dimensionele Stabiliteit				
Krimp industrieel wassen werkkledij	ISO 15797		-2 %	-2 %
Gebruiksgeschiktheid				
Abrasie: Martindale breuk	ISO 12947-2	40000 t		
Pilling: Martindale	ISO 12945-2	4		
Labels				
Oekotex 100 - 2402042	ÖKO	Y		
OCS Organic Blend CU 812429	OCS Blend 55	Y		
GRS CU 812429	GRS Standard	Y		

Opmerkingen

De opgegeven waarden zijn louter informatief en kunnen evolueren.
Gelieve ons te contacteren voor de meest recente versie. Wij raden onze klanten aan, steeds de geschiktheid van het weefsel te controleren in functie van het gewenste eindproduct.

Schriks HANDWERK SINDS 1975