

8947 LAFCP300

DENIM REFICOR

Ed. 2 dd. 13/06/2024 - Printed 18/11/2025

Konstruktionscharakteristik			Kette	Schuss
Komposition	ISO 1833	60/40% CO RECYCLÉ/PER		
Gewebemasse	ISO 3801 D5	280 g/m²		
Nutzbreite	ISO 3932	150 ± 2 cm		
Bindung	ISO 3572	GABARDINE 3/1 LH		
Faden-Anzahl pro cm	ISO 7211/2		29	25
Garnfeinheit	ISO 2060		10 / 1 Ne	16 / 1 Ne
	ISO 2060		17 / 1 Nm	27 / 1 Nm
	ISO 2060		60 * 1 tex	37 * 1 tex
Mechanische Charakteristik				
Bruchfestigkeit	ISO 13934-1		900 N	550 N
Weiterreisskraft	ISO 13937-1		30 N	25 N
Dimensionelle Stabilität				
Schrumpf nach häuslich waschen	ISO 5077		-2.5 %	-2.5 %
Gebrauchsfähigkeit				
Scheuerung: Martindale Bruch	ISO 12947-2	40000 t		
Pilling: Martindale	ISO 12945-2	3-4		
Labels				
Oekotex 100 - 2402039	ÖKO	Y		
GRS CU 812429	GRS 100% Recy	Y		
REFICOR	-	Y		



Bemerkungen

Die aufgeführten Werte sind nur richtunggebend. Bitte fragen sie nach den letzten Updates. Es wird empfohlen, dass der Bekleidungshersteller die Einsatzfaehigkeit im Einzelfall ueberprueft.

REFICOR

